

TECHNICKÝ LIST**Base**

SPECIFIKACE VÝROBKU	BASE P
POPIS	Base je moderní prostředek na bázi rozpouštědel pro preventivní ochranu dřeva proti hmyzu, plísním a modrým skvrnám. Používá se jako základový nebo spodní nátěr a impregnační činidlo pro všechny typy dřeva, které jsou ohroženy biologickými škůdci.
SLOŽENÍ	Alkydové pryskyřice, rozpouštědla, biocidy
VLASTNOSTI	Vzhled: Bezbarvý nátěr Barva: Žlutá - hnědá; Dřevo ošetřené tímto výrobkem je bezbarvé, takže může být přetřeno mořidlem v kterémkoli odstínu Hustota: 0.79 – 0.83 g/cm ³ Bod vzplanutí: nad 61 °C Chemické látky obsažené ve výrobku preventivně chrání dřevo před biologickými škůdci (plísněmi a hmyzem). Vstřebává se do dřeva a vytvoří v něm vrstvu, která je toxická pro plísně a hmyz. Tloušťka této vrstvy závisí na hloubce penetrace Base do dřeva, typu dřeva a jeho kvalitě, míry vysušení a množství naneseného prostředku.
NANÁŠENÍ	Používá se na dřevo, které vyžaduje chemickou ochranu z důvodu jeho nedostatečné odolnosti či umístění. Používání Base v obytných prostorách se nedoporučuje. Může být používáno pouze na menších plochách (okna, dveře, atd.) a ve vlhkých prostorách, kde se lidé nezdržují po delší dobu (sklepy a koupelny). Dřevo impregnované Base v obytných prostorách by mělo být ošetřeno ještě některým z našich výrobků, které neobsahují biocidy (Lasur, Toplasur uv plus), aby se zabránilo přímému kontaktu s ošetřeným povrchem. Dřevěné prvky vystavené klimatickým vlivům (okna, dveře, obklady, ploty, rolety) by po natření a zaschnutí nátěru Base měly být co nejdříve ošetřeny ještě nátěry odolnými vůči klimatickým vlivům (Lasur, Toplasur uv plus).
CERTIFIKÁTY	Účinnost nátěru Base zcela splňuje požadavky evropských standardů EN 113 pro plísně, EN 46 pro hmyz a EN 152 pro modré skvrny.
PŘÍPRAVA NÁTĚRU BASE	Na dřevu, které chceme ošetřit, nesmí být staré skvrny, musí být suché a očištěné od nečistot a prachu. To vše totiž snižuje schopnost prostředku proniknout do dřeva. Pokud je dřevo zasaženo plísní či hmyzem, ošetření pouze nátěrem Base nestačí. V tomto případě použijte Belocid a poraďte se s osobou z poradenského servisu.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ	<p>Nátěr Base je připraven k použití a nemusí být ředěn. Před použitím promíchejte a nanášejte na správně připravené a očištěné dřevo štětcem, ponořením či poléváním, aby byly ošetřeny všechny části dřeva. Všechny příčné řezy musejí být obzvláště dobře ošetřeny, jelikož jsou nejnáchylnější k vlhnutí a infekci.</p> <p>Stříkání se nedoporučuje kvůli kapičkám, které mohou vniknout do dýchacích orgánů a do okolí. Použití je povoleno ve vhodných účelových prostorách a za použití vhodných ochranných pomůcek.</p> <p>V nevhodných prostorách a při vyšších teplotách (v létě) může dojít k výraznému zvýšení koncentrace rozpouštědel ve vzduchu a ke vznícení způsobenému elektrostatickými výboji.</p> <p>Pokud používáme Base k impregnaci dřeva v místnostech, je nutné nechat prostor důkladně vyvětrat.</p>
ZASYCHÁNÍ	<p>Doba zasychání závisí na typu, teplotě a vlhkosti dřeva, okolní teplotě a vlhkosti a na množství použitého prostředku. Při běžných povětrnostních podmínkách je doba zasychání od 8 do 12 hodin.</p> <p>Při nižších teplotách a / nebo vyšší relativní vlhkosti je doba zasychání delší.</p> <p>Po 24 hodinách lze nanést Lasur či Toplasur UV plus a po jednom týdnu jakýkoli vrchní nátěr či email. Během zasychání je nutné zajistit správné odvětrávání vzduchu.</p>
VYDATNOST	<p>Vydatnost závisí na absorpčních vlastnostech dřeva, a proto ji nelze stanovit zcela přesně. Je však pravda, že je ochrana lepší v případě větší spotřeby. Při natírání borovicové běli je dobrá ochrana poskytnuta při 140 – 160 ml/m² či 110 – 130 g/m². Smrk je méně savý, proto spotřebu snižte.</p> <p>Některé typy dřeva mají velmi nízké absorpční schopnosti (např. jádrové borovicové dřevo, modřín, dub), a proto může být spotřeba podstatně nižší, jelikož jsou však tyto druhy dřeva přirozeně odolnější, mohou být ošetřeny menším množstvím prostředku. Vysoce odolné druhy dřeva (např. týkové dřevo) není nutné ošetřovat nátěrem Base.</p> <p>Pro optimální ochranu doporučujeme spotřebu odpovídající 1 litru na 6 - 7 m² dřeva.</p>
ČIŠTĚNÍ NÁČINÍ	<p>Po použití očistěte náčiní a pomůcky ředidlem.</p>
RADY a VAROVÁNÍ	<p>Během práce a při zasychání by teplota podkladu, ochranného prostředku a okolí měla být nad 15 °C, rozhodně by však neměla být nižší než 5 °C. Relativní vlhkost vzduchu by neměla přesáhnout 75%. Vyhněte se natírání na přímém slunci.</p> <p>Rozpouštědla obsažená v nátěru Base jsou vznětlivá, proto s výrobkem manipulujte opatrně. Nepoužívejte v blízkosti plamenů či ohně.</p> <p>Base obsahuje biocidy (insekticidy a fungicidy). Biocidy mohou být zdraví nebezpečné pokud je s tímto prostředkem nesprávně nakládáno! Přestože jsme vybrali nejmodernější a nejbezpečnější biocidy, je nutné při práci s tímto prostředkem postupovat opatrně a zabránit přímému kontaktu s tímto prostředkem.</p> <p>Používejte prostředky s obsahem biocidů pouze v případě, kdy je to předepsané či nezbytně nutné v konkrétních případech.</p>
OMEZENÍ	<p>Nepoužívejte Base k ochraně dřeva, které přichází do přímého kontaktu s jídlem či krmivem.</p> <p>Stejně tak ho nepoužívejte k ochraně dřeva v ložnicích či stísněných prostorách, kde lidé tráví více času, s výjimkou malých povrchů (např. okna, dveře, atd.)</p>
SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE	<p>Nátěr Base skladujte v neprodyšně uzavřeném původním obalu při teplotě pod 30 °C, mimo dosah dětí a zvířat a daleko od potravin.</p>

	Nepoužitý prostředek můžete přelít do menšího balení pro Base (0,75 l), nikdy však do jiného obalu, aby omylem nedošlo k záměně. Až do vyprázdnění používejte menší množství.
TRVANLIVOST	V originálně uzavřeném balení by tento výrobek měl být spotřebován do data uvedeného na obalu.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	Nevylévejte Base do kanalizace, povrchových vodních toků nebo kamkoli jinam do přírody. Ponechte si nepoužitý obsah balení, aby mohlo být dřevo v budoucnu natřeno, pokud to bude nutné. S nepotřebným obalem či nepoužitým výrobkem nakládejte jako s nebezpečným odpadem. Ohledně sběrných center se informujte u příslušných orgánů ve své zemi. Tento prostředek může být zlikvidován spálením pod odborným dohledem ve spalovnách k tomu určeným. Prázdný obal nechte vyschnout a potom ho vyhodte do nebezpečného odpadu.
BEZPEČNOST PRÁCE	Při práci používejte osobní ochranné pomůcky (brýle, rukavice, ochranný oděv) a zajistěte správné odvětrávání. Během nanášení a zasychání zajistěte důkladné odvětrávání. Během práce nejezte, nepijte a nekuřte. V případě zasažení očí je okamžitě důkladně vypláchněte vodou.
PŘEDPISY	Pro informace o předpisech týkajících se bezpečnosti produktu, bezpečnosti při práci a přepravy si přečtěte list o bezpečnosti materiálu.
Další technické informace	Další informace obdržíte od našeho distributora nebo na našich webových stránkách: www.belinka.com .

Účelem těchto technických informací je popis technických vlastností a způsobů nanášení produktu. Přestože jsou rady založeny na našich dlouhodobých zkušenostech, zákazníci si musejí pro své účely pomoci předběžných testů či jinak sami vyzkoušet chování výrobku. Vzhledem k velkému množství vlivů na vlastnosti produktu, jako je typ podkladů, způsob nanášení, zručnost uživatele, podmínky okolního prostředí, atd., nemůže být na výrobce na základě obsahu tohoto informačního letáku kladena žádná odpovědnost. V případě nejasností se telefonicky obraťte na naše technické poradenství.