



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR EXTRA



Až 8 let ochrany



Vytváří na povrchu silný elastický film



Kompletní ochrana před nepřízní počasí



INFORMACE O PRODUKTU

| | |
|------------------------------------|--|
| Popis výrobku | <p>Xyladecor Extra je dekorační a ochranná silnovrstvá lazura na dřevo na rozpouštědlové bázi. Krémová konzistence usnadňuje natírání, nátěr lépe penetruje a méně zapáchá. Zvýšená přilnavost další vrstvy. Vytváří mikroporézní povrch, který chrání proti UV záření a proti nepřízní počasí. Vytváří silný, elegantně polomatný film na povrchu dřeva. Je určen pro venkovní dřevěné povrchy, jako jsou okna, dveře, balkony, dřevěné obklady a podhledy, pergoly, fasády a jiné tesařské výrobky z měkkého či tvrdého dřeva v exteriéru. Je možné ji ovšem použít pro interiérové aplikace. Bezbarvý odstín tohoto výrobku slouží výhradně k zesvětlení barevných odstínů Xyladecor Extra (přidat max. 30 %).</p> |
| Vlastnosti nátěrového filmu | <ul style="list-style-type: none">• Výsledný vzhled: Polomatný• Určení: Pro vnitřní i venkovní použití.• Odolnost proti působení vody: Lazura není vhodná k nátěrům podlah, dřeva v trvale vlhkém prostředí (např. sauny).• Ostatní: Lazura není vhodná k nátěrům podlah dřeva ošetřeného oleji nebo vosky, popř. produkty obsahující vosky. Tento produkt nedoporučujeme použít pro některé tvrdé dřeviny (zejména dubové dřevo), akát, modřín, z důvodu vysokého obsahu tříslovin, následného pomalého zasychání a nebezpečí vyplavování tříslovin. |
| Teoretická vydatnost | 15-20 m ² /l v jedné vrstvě |
| Počet vrstev | 1-2 vrstvy v interiéru a 2-3 vrstvy v exteriéru. |



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR EXTRA

| | |
|---------------------------|--|
| Zasychání | Nátěr je suchý na dotek po 3-5 hodinách. Další vrstvu možno nanášet po 14-24 hodinách. Proschlý po 24 hodinách. <i>Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i> |
| Barevné odstíny | Bezbarvý, borovice, kukuřice, mahagon, modřín, ořech, palisandr, světlý dub, třešeň, týk, višeň <i>Informace o aktuální nabídce barev najdete v ceníku, katalogích nebo letácích o produktech.</i> |
| Balení | <i>Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalogích nebo letácích o produktech.</i> |
| VOC | Limitní hodnota VOC (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 399 g/l VOC. |
| Základní složení | Na bázi rozpouštědel. Obsahuje butanonoxim, 3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát. Může vyvolat alergickou reakci. |
| Hustota | 0,922 g/cm ³ |
| Ředidlo | Neředí se. |
| Doba použitelnosti | 5 let od data výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech.</i> |
| Certifikáty | Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008. |

POUŽITÍ VÝROBKU

| | |
|--------------------------|---|
| Příprava výrobku | Před použitím barvu důkladně promíchejte. Neředte. |
| Příprava podkladu | <ol style="list-style-type: none">Dřevěné povrchy musí být před úpravou čisté a suché. Při renovacích odstraňte pomocí kartáče veškeré nečistoty, prach a popraskané staré nátěry.Pro zvýšení ochrany dřeva v exteriéru ošetřete nové dřevo fungicidním napouštědlem Xyladecor Xylamon HP. <p>Doporučení pro bezpečnou přípravu povrchu Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.</p> |
| Natírání | <ol style="list-style-type: none">Nanášejte štětcem v 1–2 vrstvách v interiéru, 2–3 vrstvách v exteriéru s minimálním intervalem mezi nátěry 14–24 hodin. |



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR EXTRA

| | |
|----------------------------------|---|
| | <p>2. Pro dosažení hladkého povrchu první nátěr po zaschnutí lehce přebruste.</p> <p>Upozornění: Reklama barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Barevné odstíny různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě. Typ, povrch a předchozí nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru, proto doporučujeme provést zkušební nátěr před finální aplikací.</p> <p>Lazura není vhodná k nátěrům podlah, dřeva v trvale vlhkém prostředí (např. sauny), dřeva ošetřeného oleji nebo vosky, popř. produkty obsahující vosky.</p> <p>Maximální ochrany bude docíleno pouze v případě úplného dodržení technologického postupu a použití vhodně upraveného a dostatečně přírodně vyvrátého dřeva. Pro prodloužení životnosti nátěru se doporučuje použít impregnační nátěr v kombinaci s maximálním doporučeným počtem nátěrů dle výrobce.</p> <p>Tento produkt nedoporučujeme použít pro některé tvrdé dřeviny (zejména dubové dřevo), akát, modřín, z důvodu vysokého obsahu tříslovin, následného pomalého zasychání a nebezpečí vyplavování tříslovin</p> |
| Čištění malířského nářadí | Technickým benzínem nebo ředidlem S 6006. Před čištěním odstraňte ze štětce co nejvíce barvy. |

DALŠÍ INFORMACE

| | |
|------------------------------|--|
| Skladování a přeprava | Výrobek si uchová své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 60 měsíců od data výroby uvedeného na obale. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem. Skladujte v suchém skladu při teplotách 5–30 °C. <i>Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.</i> |
| Bezpečnostní zásady | Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku |
| Doplňkové informace | Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu. V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob. Vyhrazuje si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění. S připomínkami a dotazy se, prosím, obraťte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí- |



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR EXTRA

| | |
|--------------------------|--|
| | pátek), nebo na adresu: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. BB Centrum – budova BETA Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 – Michle |
| Datum aktualizace | Leden 2015 |