



A BRAND FROM  
**AkzoNobel**

# TECHNICKÝ LIST

## XYLADECOR TERRACE



**Protiskluzová povrchová úprava**



**Odpuzuje vodu**



**Kompletní ochrana před nepřízní počasí**



### INFORMACE O PRODUKTU

<b>Popis výrobku</b>	<p><b>Xyladecor Terrace</b> je lazura na rozpouštědlové bázi speciálně vyvinutá pro ochranu venkovních dřevěných podlah. První vrstva vniká do struktury dřeva a impregnuje, čímž zajišťuje dlouhodobou ochranu před povětrnostními vlivy. Druhá vrstva zanechává na povrchu protiskluzový film. Výrobek je vhodný na venkovní podlahy vyrobené z tlakově impregnovaného dřeva, tvrdého dřeva nebo dřeva již ošetřeného impregnačním prostředkem.</p>
<b>Vlastnosti nátěrového filmu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Výsledný vzhled:</b> Matný s protiskluzovým filmem</li><li>• <b>Určení:</b> Pro venkovní použití.</li><li>• <b>Odolnost proti působení vody:</b> Odpuzuje vodu, kompletní ochrana před nepřízní počasí.</li><li>• <b>Ostatní:</b> Chrání proti UV záření.</li></ul>
<b>Teoretická vydatnost</b>	8-10 m <sup>2</sup> /l v jedné vrstvě
<b>Počet vrstev</b>	2 -3vrstvy
<b>Zasychání</b>	<p>Nátěr je suchý na dotek po 5-8 hodinách. Další vrstvu možno nanášet po 8 hodinách.</p> <p><i>Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i></p>



A BRAND FROM  
**AkzoNobel**

# TECHNICKÝ LIST

## XYLADECOR TERRACE

<b>Barevné odstíny</b>	Bezbarvý, borovice, týk
<b>Balení</b>	2,5l <i>Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalogích nebo letáčích o produktech.</i>
<b>VOC</b>	Limitní hodnota VOC (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 399 g/l VOC.
<b>Základní složení</b>	
<b>Hustota</b>	0,92 g/cm <sup>3</sup>
<b>Ředidlo</b>	Neředí se.
<b>Doba použitelnosti</b>	6 let od data výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech.</i>
<b>Certifikáty</b>	Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

### POUŽITÍ VÝROBKU

<b>Příprava výrobku</b>	Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nepřidávejte cizí složky, neředte.
<b>Příprava podkladu</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dřevěné povrchy musí být před úpravou čisté a suché.</li><li>2. Dřevo ošetřete fungicidním napouštědlem Xyladecor Xylamon HP.</li><li>3. Lazuru před použitím důkladně promíchejte, neředte. Odstraňte případný škraloup.</li></ol> <p><b>Doporučení pro bezpečnou přípravu povrchu</b> Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.</p>
<b>Natírání</b>	Nanášejte štětcem nebo válečkem v 1–2 vrstvách v rovnoměrné vrstvě ve směru vlákna s minimálním intervalem mezi nátěry 8 hodin.  <b>Upozornění:</b> Reklamacce barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Barevné odstíny různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě. Typ, povrch a předchozí nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru, proto doporučujeme provést zkušební nátěr před finální aplikací..
<b>Čištění malířského</b>	Technickým benzínem nebo ředidlem S 6006. Před čištěním odstraňte ze štětce co nejvíce barvy.



A BRAND FROM  
**AkzoNobel**

# TECHNICKÝ LIST

## XYLADECOR TERRACE

<b>nářadí</b>	
---------------	--

<b>DALŠÍ INFORMACE</b>	
<b>Skladování a přeprava</b>	Výrobek si uchová své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 72 měsíců od data výroby uvedeného na obale. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem. Skladujte v suchém skladu při teplotách 5–30 °C. <i>Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.</i>
<b>Bezpečnostní zásady</b>	Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku
<b>Doplňkové informace</b>	Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu. V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob. Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění. S připomínkami a dotazy se, prosím, obraťte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí-pátek), nebo na adresu: <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. BB Centrum – budova BETA Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 – Michle</p>
<b>Datum aktualizace</b>	Leden 2015