



BORI tenkovrstvá lazura

OBLAST POUŽITÍ

Pro dekoraci a ochranu dřeva ve vnitřním i venkovním prostředí: na dřevěné obložení, obložení stěn a stropů, zábradlí, jednoduchý nábytek...

VLASTNOSTI

- obsahuje přírodní oleje
- lazurovací nátěr zvýrazňující přírodní vzhled dřeva
- dekorativní ochrana
- hloubková ochrana dřeva
- elastický ochranný film, který nepraská a neodlupuje se
- neobsahuje biocidní prostředky
- snadná aplikace

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	alkydové pojivo, rozpouštědlo, transparentní mikro pigmenty
BARVNÉ ODSŤINY	bezbarvý, 11 standardních odstínů;
TÓNOVÁNÍ	vzájemné míchání standardních odstínů,
HUSTOTA	0,85 g / ml
REDĚNÍ	připraven k použití
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(h), 750 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 660 g/l,
BALENÍ	standardní odstíny: 0,75 l, 2,5 l, 5 l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5 °C až +35 °C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ				
ZPŮSOB NANAŠENÍ	ředění	viskozita	tryska	tlak
štetec, váleček, máčení, nános hadrem				
PRACOVNÍ PODMINKY	teplota lazury, vzduchu a objektu minimálně +5 °C			
ZASYCHÁNÍ (T = +20 °C, rel. vlhkost 65 %)	suchý na prach cca 5 hod, další vrstva po 10 hodinách. Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.			
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít 10 – 12 m ² povrchu. Skutečná spotřeba závisí na úpravě a druhu dřeva a způsobu nanašení.			
CISTENÍ NARADÍ	TESSAROL ředidlo, S 6006			

PŘÍPRAVA PODKLADU

Nové dřevo

Vlhkost u jehličnanů nesmí překročit 15 %, a u listnatých stromů 12 %.

Suchý podklad obrousíme a očistíme, potom odstraníme **TESSAROL NITRO ředidlem** vosky, pryskyřice a mastnoty.

Obnovení starých nátěrů

Nepoškozené nátěry očistíme a obrousíme a poškozené zcela odstraníme.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD		PŘÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNACE		VRCHNÍ NÁTĚR
NOVÉ DŘEVO	uvnitř	broušení, odstraňování nečistot	/	/	2 – 3x BORI tenkovrstvá lazura
	uvnitř - vlhké prostory		1x BORI impregnace s biocidem W	/	2 – 3x BORI tenkovrstvá lazura
	vně		1x BORI impregnace s biocidem W	/	3x BORI tenkovrstvá lazura
STARÉ NÁTĚRY	uvnitř	čištění, broušení a	/	/	1 - 2x BORI tenkovrstvá lazura



	venku	odstraňování poškozených nátěrů			1 – 2x BORI tenkovrstvá lazura
			----- u velmi poškozených nátěrů 1x BORI impregnace s biocidem W	----- 1x BORI tenkovrstvá lazura	----- 1 – 2x BORI lazura laková

POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Před použitím je nutno barvu důkladně promíchat.
- Při obnovování starých nátěrů zvolíme světlejší odstín, než byl použitý původně, nebo původní odstín smícháme s bezbarvým odstínem. Počet vrstev má vliv na odstín – každá vrstva navíc odstín ztmaví.
- Z důvodu velkého vlivu druhu dřeva na výsledný odstín doporučujeme provést zkoušku odstínu na menším kousku.
- Při natírání dřevěného obložení doporučujeme ochranu dřeva z obou stran čímž docílíme lepší rozměrovou stabilitu.
- **BORI tenkovrstvou lazuru** lze používat i jako mořidlo před lakováním **IDEAL laky na parkety** a **TESSAROL laky**.
- **BORI tenkovrstvou lazuru** skladujeme v originálním a dobře uzavřeném obalu v suchém prostoru (+5 až +35 °C). Nespotřebovaný výrobek přelijeme z většího obalu do menšího až po okraj, dobře uzavřeme a označíme.