



## HWS-112-Hartwachs-Siegel

Odolný jednosložkový olejvosk pro přirozený vzhled a nátěr ve dvou vrstvách




Odstín	Dostupnost			
	Počet kusů na paletě	444	60	22
	<b>Balení</b>	<b>1 l</b>	<b>5 l</b>	<b>20 l</b>
	Typ balení	plechový obal	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	85	05	20
	<b>Číslo výrobku</b>			
bezbarvý	1826	■	■	■
speciální odstíny	1829	■	■	■

### Spotřeba

1. vrstva nátěru: 70 ml/m<sup>2</sup>
2. vrstva nátěru: 60 ml/m<sup>2</sup>



### Oblasti použití



- Nábytek a interiérové vybavení
- Dřevěné podlahy a schody
- Stolní a pracovní desky
- Interiérové vybavení lodí
- Vhodné do koupelny a sauny
- Bez nutnosti odstraňování přebyteků
- Stavební díly z bambusu
- Korkové podlahy
- Nepoužívat na bělené dřevo
- Pouze pro profesionální uživatele

### Vlastnosti výrobku



- Rychlé schnutí
- Odolný proti oděru a poškrábání
- Odolný vůči chemikáliím: DIN 68861, 1B
- Protiskluzový povrch
- Přirozený vzhled a příjemný na dotyk
- Vhodné pro interiérové vybavení lodí (IMO)
- ResistMat – matný vzhled s minimálním leskem a dobrou transparentností

### Údaje o výrobku

Pojivo	Alkydová pryskyřice
Hustota (20 °C)	Cca 0,88 g/cm <sup>3</sup>
Průtokový pohárek (20° C, DIN 4)	Cca 22
Zápach	Charakteristický
Stupeň lesku	Zcela matný
Produkt neobsahuje	Formaldehyd, PCB, lindan, PCT, PCP, olovo, halogenované uhlovodíky a butanonoxim.

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

### Zkušební normy

DIN 68861, 1B Odolnost proti chemikáliím

### Další informace

➤ [Datový list k trvalé udržitelnosti](#)

### Systémové produkty

➤ [OB-008-Ölbeize \(2787\)](#)





zpracování olejů a vosků. Bílé, pastelové a šedé tóny mohou během krátké doby ztratit svou intenzitu. K tomu dochází v závislosti na druhu použitého dřeva, jeho složkách, vystavení světlu a teple. Pokud tyto změny nepřejete, doporučuje se povrchová úprava mořená světlostálými mořidly na vodní bázi a lakovaná světlostálým lakem.

Pro balení hotových lakovaných dílců používejte prodyšné materiály.

Z podlahy a schodů odstraňujte pravidelně, pomocí měkkého koštěte nebo mopu, prach a volné nečistoty. V případě renovace (i v případě vysoce zatížených míst) - očištěný povrch následně ošetřete pomocí tohoto produktu nebo výrobku Tvrdý voskový olej PREMIUM.

Pro kompletní péči a údržbu doporučujeme používat přípravky pro péči o olejované dřevěné povrchy. Při použití se řiďte pokyny výrobce pečujícího přípravku.

Dodržujte "Návod k údržbě olejovaných povrchů a podlah".

Pro certifikované produkty a nátěrové skladby je potřeba dodržovat pokyny v certifikátech a technických listech.

Pro aplikace podle směrnice o lodních zařízeních platí maximální mokrá aplikační dávka 140 g/m<sup>2</sup>.

#### Nářadí / čištění



Velurové nebo mohérové válečky s krátkým vlasem (3-5 mm), stříkácí pistole s pohárkem, Airless-/Airmix stříkácí zařízení, špachtle


Pracovní nářadí ihned po použití očistit ředidlem V 101.

Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

#### Remmers nářadí

- > Patentdispenser (4747)
- > Veloursrolle (4442)

#### Skladování / trvanlivost



Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

#### Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

#### Osobní ochranné pomůcky

Při stříkání použijte respirátor s kombifiltrem min. třídy A/P2 a ochranné brýle. Používejte vhodné ochranné rukavice a oděvy.

#### Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

#### Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat. A/i): max. 500 g/l (2010).  
Tento výrobek obsahuje < 500 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	500g/l
max.:	500g/l

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.  
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.