



Huile-cire dure

Huile-cire dure, à base d'huiles naturelles



Teinte	Disponibilité				
	Nbre / palette	360	672	200	22
Taille / Quantité	6 x 0,375 l	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	20 l	
Conditionnement	Seau métal	Seau métal	Seau métal	Seau métal	
Emballage / Code	83	01	03	20	
Art. n°					
Incolore	0695	■	■	■	■
Teinte spéciale	0668			■	■


Consommation

10 - 50 ml/m² par opération

La consommation dépend fortement de la capacité d'absorption du bois et du ponçage final.



Domaines d'utilisation



- Bois à l'intérieur
- Planchers et escaliers en bois
- Meubles en bois massif
- Lambris & plinthes
- Sols en liège
- Pour les plans de travail dans les cuisines, utiliser - du fait de l'exposition permanente à l'eau - l'Huile plan de travail écologique.

Propriétés



- Résistant à la poussière et à l'encrassement, pour des surfaces faciles à entretenir
- Pénètre profondément dans le bois et en accentue la structure naturelle
- Longue durée de vie, résistante à l'encrassement, robuste
- Bonne résistance aux substances domestiques traditionnelles sélectionnées selon la norme all. DIN 68861, 1B (p. ex. eau, soda, bière, thé, café, vin et agent nettoyant)
- Forme une pellicule de cire protectrice

Données techniques

Liant	Résine alkyde
Densité	Env. 0,85 g/cm ³
Temps d'écoulement en secondes (20° C, DIN 4)	12-14
Odeur	Douce
Degré de brillance	Mat

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Certificats

- DIN EN 71-3 "Migration de certains éléments"

Informations complémentaires

- Entretien des surfaces et des sols huilés ou traités avec de la cire dure
- Traitement de produits à base d'huile en application au chiffon

Produits complémentaires

- Lasure pour intérieur (2400)
- Entretien et nettoyage pour sols huilés ^[eco] (7699)
- Kit de maintenance et d'entretien (7739)



Préparation

■ Exigences concernant le support

Le support doit être propre, sec, exempt de graisse, de poussière, de toutes substances polluantes, et avoir été préparé dans les règles de l'art.

Humidité du bois: 8-12 %

Ponçage final du bois - pour une surface circulaire - pas plus fin qu'un grain 100 - 120

Ponçage final du bois - pour des meubles et similaires - pas plus fin qu'un grain 180

■ Traitement préliminaire

Éliminer intégralement les salissures, la graisse et les applications anciennes non adhérentes.

Nettoyer les bois gras ou résineux avec le Diluant & Nettoyant pinceaux.

Pour teinter, utiliser la Lasure Intérieur ou une Teinte à l'huile OB-008.

Mise en œuvre



■ Conditions de mise en œuvre

Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +15 °C à max. +30 °C.

Bien brasser le produit.

Appliquer finement au rouleau ou au pinceau plat.

Retirer l'excédent de produit après env. 20 à 30 minutes.

Pour le mobilier, utiliser si nécessaire un chiffon en coton ou des tampons de gaze.

Sur grandes superficies, utiliser le cas échéant une monobrosse équipée d'un pad blanc.

Après séchage, procéder à la seconde application, sans égrenage intermédiaire.

Sur des surfaces contiguës, ne mettre en œuvre que des emballages portant le même numéro de charge: la surface pourrait sinon présenter de faibles nuances de teinte, de brillance ou de structure.

Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Informations de mise en œuvre



Contrôler la compatibilité avec le support, l'adhérence et la teinte par la réalisation préalable d'une surface test.

Avant d'appliquer un revêtement sur des bois et des matériaux à base de bois techniquement modifiés, il faut effectuer un essai de revêtement et un test d'adéquation pour la zone d'application souhaitée.

Pendant la mise en œuvre et le séchage, veiller à maintenir une bonne circulation d'air

Lors du ponçage de surfaces en bois traitées avec le produit, toujours porter une protection respiratoire (masque avec filtre à poussière P2).

Risque d'auto-inflammation (informations DGUV 209-046). Ne peut pas être traité avec des laques ou des teintures contenant du NC dans le même lieu de travail, collecter les textiles contaminés (par exemple, chiffons de nettoyage, vêtements de travail, conteneurs à poussière) dans des conteneurs à déchets ignifuges et les éliminer de manière ignifuge (sous l'eau).

■ Séchage

-Sec à la poussière : après env. 3 heures

Sec au toucher : après env. 6 heures

Recouvrable : après un séchage d'une nuit

Entièrement chargeable : après environ 7 jours

Valeurs pour une température de 20°C / une humidité relative de l'air de 65 %.

Le séchage dépend de l'essence de bois et de la capacité d'absorption du support.

Température basse / humidité de l'air élevée et excédent de produit sur des zones non absorbantes retardent le séchage.

■ Dilution

Produit prêt à l'emploi

Important

DIN EN 71-3 "Migration de certains éléments":

Ce produit respecte les valeurs limites pour la migration de métaux lourds sur les jouets pour enfants selon la norme DIN EN 71-3 et remplit ainsi l'une des nombreuses autres exigences en matière de sécurité des jouets pour enfants selon la "directive jouets" de l'UE (2009/48/CE).

Les produits à base d'huile contiennent des ingrédients naturels. Ceux-ci peuvent entraîner une modification de la surface sous l'influence des rayons UV, de l'exclusion de la lumière (jaunissement par l'obscurité), de la chaleur ou des modifications individuelles du bois. Cela nécessite un entretien particulier des surfaces, veuillez consulter à ce sujet la fiche des instructions générales de traitement pour les huiles et les cires. Si ces modifications ne sont pas souhaitées, il est recommandé d'opter pour une finition teintée et vernie résistante à la lumière.

Nettoyer le sol et les escaliers régulièrement au balai ou au balai à franges pour éliminer les poussières et salissures non adhérentes.

Pour l'entretien et le nettoyage, nous recommandons l'utilisation d'Entretien et Nettoyage pour sols huilés [eco].

Pour une rénovation, appliquer sans reprise sur la surface nettoyée.

Éliminer les auréoles d'eau et les taches sur les meubles avec de la laine d'acier (n°000) puis appliquer finement.

Le kit de maintenance et d'entretien permet de rafraîchir les surfaces et de les préserver à long terme.

Respecter les "Instructions de soin pour les sols et surfaces huilés".

**Outils / Nettoyage des outils**


Pinceau en poils naturels, pinceau plat, rouleau de velours, balle de gaze/chiffon de coton non pelucheux, monobrosse avec tampon de polissage blanc

Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils avec le Diluant & Nettoyant pinceaux.

Éliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

Outils Remmers

➤ **Rouleau velours (4442)**

Stockage / Tenue en stock

Minimum 24 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Élimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

COV selon Directive Decopaint (2004/42/CE):

Limite européenne pour ce produit (cat. A/f): max. 700 g/l (2010).

Ce produit contient < 700 g/l COV.

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	700g/l

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.

Cette édition annule et remplace les précédentes.