



Wohnraum-Lasur

Természetes gyanta- és lenolajbázisú viaszlazúr



Szín	Elérhetőség				
	Mennyiség raklaponként	672	200	30	22
	Kiszerelés	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	10 l	20 l
	Göngyöleg típusa	kanna	kanna	kanna	kanna
	Göngyölegkód	01	03	10	20
	Terméksz.				
színtelen	2400	■	■	■	■
fehér	2401	■	■	■	
antikszürke	2302	■	■		
nyír	2303	■	■		
tölgy	2305	■	■		
mokka	2306	■	■		
cseresznye	2307	■	■		
toszkánszürke	2308	■	■		
különleges színek*	2406		■	■	■


* min. rendelhető mennyiség: 2,5 l

Anyagszükséglet

50–100 ml/m² rétegenként



Alkalmazási területek



- Beltéri felfelületekre
- Fal- és mennyezetborításokra
- Nedves helyiségekbe (konyha és fürdő)
- Bútorokra és beltéri ajtókra
- Lépcsőre és parkettára (csak alapozóként)

Tulajdonságok



- Vizes bázisú
- Megújuló nyersanyag-alapú (lenolaj és természetes gyanta)
- Jól feldolgozható
- Kiadós
- Kiváló a vízállósága (vízlepergető hatású)
- Vegyszerálló: DIN 68861, 1C
- A természetes alapanyagok miatt minimális színingadozás lehetséges, de a tapasztalatok szerint ez nem befolyásolja a végleges színárnyalatot.

Termékjellemzők

Kötőanyag	akrilát diszperzió
Sűrűség	kb. 1,02 g/cm ³
Szag	enyhe
Fényességi fok	matt

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.



Rendszerfelépítésben együtt
használható termékek

- Hartwachs-Öl (0695)
- Hartwachs-Öl [eco] (7684)
- Treppen- & Parkettlack (2390)

Előkészítés

■ Alapfelülettel szembeni követelmények

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, portól, zsírtól és elválasztó hatású anyagoktól mentes és szakszerűen előkészített.

A fa nedvességtartalma: 8–12%

■ Előkészítés

A szennyeződések, a zsírt és a régi, laza festékréteget maradéktalanul el kell távolítani.

A régi, de ép festékréteget alaposan meg kell csiszolni.

A zsíros és magas gyantatartalmú faanyagokat felületkezelés előtt Verdünnung & Pinselreinigerrel alaposan le kell mosni.

Faanyag csiszolása: 150–180 szemcsemérettel.

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 25 °C.

Az anyagot jól fel kell keverni.

Ecsetelés, hengerlés vagy szórás.

Tartályos szórópisztoly: fúvóka: 1,3–1,8 mm, levegőnyomás: 1,5–2,5 bar.

Könnyű köztes csiszolás csiszolószívaccsal vagy 240–320 szemcseméretű csiszolópapírral.

Az átcsiszolás veszélyét el kell kerülni.

Száradás után felvihető a második réteg.

Kevés mennyiségben, vékonyan kell felhordani.

A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalók



Minta felület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.

A technikailag módosított fa- és fa szerkezeti anyagok bevonása előtt próbát, valamint az adott területen alkalmazási tesztet kell végezni.

Sötétebb színeknél az egyenletes páckép precíz osztatással érhető el.

Lépcsők és parketták színező alapozójaként használva Treppen- & Parkettlack parkettalakkal kell lelakkozni vagy Hartwachs-Öl/Hartwachs-Öl [eco] keményviasz-olajjal kell leolajozni.

Öngyulladásveszély (a DGUV balesetbiztosító 209-046 sz. tájékoztatása szerint)! Nem használható nitrocellulóz (NC) tartalmú lakkokkal és pácokkal egy légtérben. A beszennyeződött textiliát (pl. törölrongyot, munkaruhát, porfogótartályt) tűzálló hulladéktartályban kell gyűjteni és tűzálló módon (víz alatt) ártalmatlanítani.

■ Száradás

Porszár: kb. 2 óra után

Érinthető: kb. 4 óra után

Átdolgozható: egy éjszakai száradás után

Teljesen terhelhető: kb. 7 nap után

A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.

A száradás függ a fa típusától és az alapfelület nedvszívóképességétől.

■ Hígítás

Felhasználásra kész.

Alapozáshoz: kb. 25% vízzel kell hígítani

Tudnivalók

A termék biztonságosan alkalmazható gyermekjátékok, gyermekbútorok kezelésére.

DIN EN 71-3 „Bizonyos elemek migrálása”: A termék megfelel a DIN EN 71-3 szabványban a nehézfémek gyermekjátékokban történő kioldódására vonatkozóan megadott határértékeknek, ennek megfelelően teljesíti az EU játékok biztonságáról szóló irányelvben (2009/48/EK) a gyermekjátékok biztonságára vonatkozó több további követelmény egyikét.

Munkaeszközök és tisztításuk




Akrilecset, széles ecset, mohairhenger, szóróberendezés, padlóolajozó kefe

A munkaeszközöket használat után azonnal mosogatószeres vízzel kell elmosni.

A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiszerelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.

A felbontott csomagolást a lehető leghamarabb fel kell használni.



Biztonság/előírások	A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.
Egyéni védőfelszerelés	Szórásakor P2 szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.
Ártalmatlanítás	A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.
A biocid termékekről szóló rendelet	CMIT/MIT (3:1) hatóanyagú biocid terméket tartalmaz (élelmiszereket és takarmányokat kivéve, egyéb feldolgozott termékek tartósítására tartályokban használt termék), amely a mikrobiológiai károsodás (baktériumok, élesztőgombák) meggátlásával biztosítja a termék megfelelő eltarthatósági idejét. Okvetlenül vegye figyelembe a használati útmutatót!
VOC-tartalom (2004/42/EK Decopaint-irányelv)	EU-határérték erre a termékre (A/e kategória): max. 130 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 130 g/l VOC-t tartalmaz.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmilyen kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.