



WPC-Imprägnier-Öl

Oldószerbázisú impregnálóolaj WPC, Resysta és bambusz teraszburkolatokra, kerítésre és egyéb szerkezetekre




Szín	Elérhetőség		
	Mennyiség raklaponként	672	200
	Készítés	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l
	Göngyöleg típusa	kanna	kanna
	Göngyöleg kód	01	03
	Terméksz.		
színtelen	2087	■	■
barna	2088		■
szürke	2089		■

Anyagszükséglet

Kb. 50 ml/m² rétegenként az alapfelület nedvszívó képességétől függően



Alkalmazási területek



- Kültéri és beltéri felületre
- Félig mérettartó faszerkezetekre (pl. zsalugátérek, profilécek, kerti faházak)
- Nem mérettartó faszerkezetekre (pl. kerítések, ácszerkezetek, kocsibeállók, faborítások)
- Fateraszokra, fakerítésekre, kerti bútorokra és más építőelemekre
- Fa-műanyag-kompozitokra
- WPC (Wood-Plastic-Composite), Reysta- és bambuszfelületekre

Tulajdonságok



- Víztaszító
- Olaj-, zsír- és szennyeződéstaszító
- Egyszerű feldolgozhatóság
- Színtelen: a szín felfrissítésére
- Barna és szürke: a szín élénkítésére
- Utánkezelhető csiszolás nélkül

Termékjellemzők

Kötőanyag	alkidgyanta
Sűrűség	kb. 0,80 g/cm ³
Szag	oldószereszerű

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- **Holz-Tiefenreiniger (2640)**
- **Holz-Entgrauer (2641)**

Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
A termék az időjárás által igénybevett felületek kezelésére alkalmas.
Az alapfelület legyen száraz, por-, szennyeződés-, zsír- és viaszmentes.
- **Előkészítés**
Szükség esetén a WPC felületeket Holz-Tiefenreiniger mélytisztítóval kell letisztítani.



Az algásodást Grünbelag-Entferner*-rel kell megszüntetni. (*A biocid termékeket körültekintően kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékre vonatkozó információkat!)

A bambuszt Grünbelag-Entferner*-rel kell előkezelní. (*A biocid termékeket körültekintően kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékre vonatkozó információkat!)

Feldolgozás



Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 30 °C.

Felhordás ecsettel.

Az anyagot jól fel kell keverni.

A felhordást lazúrecsettel, széles ecsettel vagy (pamut) ronggyal kell elvégezni.

A be nem szívódott felületkezelő anyagot a felületről száraz ecsettel vagy ronggyal kb. 30 perc után le kell törölni.

Kb. 4-6 óra száradás után a felületet ellenőrizni kell, és az eredmény függvényében szükség esetén fel kell hordani a második réteget is.

A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni, és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalók



Minta felület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.

Több hónap után a WPC-Imprägnier-Öl az időjárás hatására egyenletesen leépül. Az utókezelést is WPC-Imprägnier-Ölrel kell elvégezni, előcsiszolás nélkül.

Időjárásnak kitett helyeken a felületkezelést évente egyszer fel kell újítani.

Öngyulladásveszély! (lásd: DGUV 209-046. sz. előírása)

Tilos NC (nitro-cellulóz) tartalmú lakkokkal vagy pácokkal egy légtérben alkalmazni. A szennyezett textíliát (pl. törölröngy, munkaruha) tűzálló hulladékgyűjtőben kell összegyűjteni és ártalmatlanítani.

Száradás

Átdolgozható: kb. 4-6 óra után

A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.

Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcseré és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.

Hígítás

Felhasználásra kész

Munkaeszközök és tisztításuk




Natúr sörté ecset, széles ecset, szőszmentes pamutrongy

A munkaeszközöket használat után azonnal meg kell tisztítani hígítóval és ecsettisztítóval.

A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti göngyölegben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 5 évig.

A felbontott csomagolást a lehető leghamarabb fel kell használni.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

VOC-tartalom (2004/42/EK Decopaint-irányelv)

EU határérték erre a termékre (A/f kategória): max. 700 g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb 700 g/l VOC-t tartalmaz.

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	700g/l

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünk névze semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.