



Holzschutz-Grund

Oldószerbázisú impregnáló-alapozó készítés, korhadás és rovarok elleni megelőző védelemmel

Szín	Elérhetőség				
	Mennyiség raklaponként	483	120	80	22
	Kiszérelés	0,75 l	2,5 l	5,0 l	20 l
	Göngyöleg típusa	kanna	kanna	kanna	kanna
	Göngyölegkód	01	03	05	20
	Terméksz.				
színtelen	2066	■	■	■	■


Anyagszükséglet



Puhafa: 160 ml/m², illetve 130 g/m²
Keményfa: 225 ml/m², illetve 180 g/m²

Ecsetelés/hengerelés 2-3 rétegben
Automata és kézi mártókád és szóróalagút 1-2 rétegben

Alkalmazási területek



- Kültéri faanyagokra
- Mérettartó faszerkezetekre (pl. ablakok és ajtók) csak alapozóként
- Korlátozottan mérettartó fa szerkezeti elemeken (csak alapozásként): pl. zsalugátareken, profiléceken, kerti házakon
- Nem mérettartó fa szerkezeti elemeken (csak alapozásként): pl. kerítéseken, látszó gerendákon, kocsibeállókön, fa zsaluzaton
- Talajjal nem érintkező, MSZ EN 335-1 szerint az 2. és a 3. veszélyeztetettségű osztályba sorolt faanyagokra
- Előkezelés lazúros, fedős és olajos rétegek alá
- 5 literes kiszérelésnél nagyobb mennyiséget csak szakkivitelezők használhatják!

Tulajdonságok



- Megelőző védelmet biztosít a kékülést és korhadást okozó gombák és a farontó rovarok ellen
- Dagadásgátló, nedvességszabályzó
- Enyhe szagú oldószereket tartalmaz
- Jó tapadófelület biztosít a következő festékrétegekhez

Termékjellemzők

Kötőanyag	alkidgyanta
Sűrűség (20 °C)	kb. 0,81 g/cm ³
Szag	oldószeres, a száradása után szagtalan

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- Isoliergrund (3440)
- Deckfarbe (3600)
- Venti-Lack 3in1 (2705)
- Multi-Lack 3in1 (7744)
- Allgrund (5420)
- Dauerschutz-Lasur UV (2234)
- UV Öl Lasur 3in1 ^[eco] (7670)
- Renovier-Grund (1504)
- Időjárásálló fafesték 3in1 ^[eco] (7650)
- Keményfa- és ápolóolaj ^[eco] (7690)
- Pflege-Öl (2652)

Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
Mérettartó faszerkezetek nedvességtartalma: 11–15%
A korlátozottan mérettartó és nem mérettartó faszerkezetek nedvességtartalma: max. 18%.
Az alapfelület legyen tiszta, pormentes és száraz.



■ Előkészítés

A szennyeződések, a zsírt és a régi, laza festékréteget maradéktalanul el kell távolítani. Azokat az alkatrészeket és anyagokat, amelyek nem kerülhetnek érintkezésbe a termékkel, megfelelően le kell takarni.
Be kell tartani a BFS 18. sz. „Kültéri fa és faszerkezetek felületkezelése” tájékoztatót.

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 25 °C.

Az anyagot jól fel kell keverni.
A felhordást szálirányba kell elvégezni.
Egyéni felhasználók: ecsetelés/hengerelés szálirányban.
Szakipari felhasználók: ecsetelés/hengerelés, automata és kézi mártókád és szóróalagút.

Feldolgozási tudnivalók



A tölgy, vörös cédrus, afzélia, vörösfenyő, akác stb. faanyagokból csapadék hatására a vízdékony járulékos anyagok kimosódhatnak és elszínezhetik a közelben lévő világos kövezetet és vakolatot.
A terméket csak natúr fafelületen lehet használni.
A gyermekeket és háziállatokat a teljes száradásig távol kell tartani a kezelt felületektől.

■ Száradás

Kb. 24 óra elteltével 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett
Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcseré és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.

■ Hígítás

Feldolgozásra kész

Munkaeszközök és tisztításuk



Natúrsörte-ecset, széles ecset, habhenger
A munkaeszközöket használat után azonnal meg kell tisztítani hígítóval és ecsettisztítóval.
A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság



Zárt, eredeti kannában, gyermekektől elzárva, száraz, hűvös, közvetlen napsugárzástól védett, fagymentes és jól szellőztetett helyiségben. A tárolóhelyiségekben tilos a dohányzás.
A biocid terméket száraz, hűvös helyen, 40 °C alatt kell tárolni.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Elsősegélynyújtás

Belégzés esetén:
Gondoskodjunk friss levegőről, melegebből és adott esetben mesterséges lélegeztetésről. Tartós panaszok esetén forduljunk orvoshoz.
Eszméletvesztés esetén a szállítás stabil oldalfekvésben történjen.
Bőrre kerülés esetén:
Tartós bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni.
A piretroidok parethesiát (bőrégés és bizsergés irritáció nélkül) okozhatnak. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, orvoshoz kell fordulni.
Szembe kerülés esetén:
A szemet folyó víz alatt kell néhány percig kiöblíteni, miközben a szemhéjat nyitva kell tartani. Tartós panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.
Lenyelés esetén:
Tilos hánytatni; azonnal orvosi segítséget kell kérni.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.
Hulladékkód: 03 02 02* klórorganikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszerek

A biocid termékekről szóló rendelet

Hatóanyagok:

100 g szer tartalmaz 0,50 g 3-jód-2-propinilbutilkarbamátot , 0,20 g tebukonazol (ISO) , 0,06 g permetrin (ISO)

Engedélysz.:

DE-0030863-08

Védelmi útmutatók:

BP 1018 – Megelőző faanyagvédelem – Alapintézkedések
BP 2081 – Favédőszerek: ecsetelés, hengerelés, spatulázás és törlés



A termék a fakárosítókra mérgező hatású, biocid hatóanyagokat tartalmaz. Az embert és a környezetet érintő kockázatok elkerülése érdekében a termék kizárólag a használati útmutató szerint és a megjelölt felhasználási területeken alkalmazható. Alapvetően nem használható közös tartózkodási helyiségekben (kivéve nyílászárók belső felületén) és a tárgy rendeltetéséből adódóan élelmiszerekkel vagy takarmánnyal közvetlenül érintkező fafelületeken. A szerrel minden fölösleges érintkezést kerülni kell. Helytelen használata egészségkárosodáshoz és környezeti károkhoz vezethet.

Gondosan kell felnyitni és használni.

Munka közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A munkaszünetek előtt és a munka befejezése után kezet kell mosni. A termék gőzeit tilos belélegezni.

A macskákat távol kell tartani a kezelt felületektől, mert nagyon érzékenyek a permetrinre.

Védetni kell a gyújtóforrásokkal és az elektrosztatikus feltöltődéssel szemben (robbanásveszélyes gőzök keletkezhetnek).

Az üzemi feldolgozásakor, valamint ablakokon és bejárati ajtókon történő felhasználás során gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről és belső légmozgásról (keresztvázat, 5/h légcseré); a munkaterületen történő tartózkodást a minimálisra kell csökkenteni.

A terméket (vagy maradványait) tilos élővizekbe, a talajba vagy a csatornába önteni.

A termék felhasználása és a termékkel kezelt fa alkalmazása nem engedélyezett felületi vizek közvetlen közelében (károsíthatja a vízi ökoszisztémákat).

A kezelt fa teljes száradásig történő feldolgozása és tárolása csak nem áteresztő padozaton történjen; szükség esetén megfelelő takarást kell biztosítani (fólia/ponyva). Az esetlegesen kifolyó vagy a fáról lecsepegő anyagot újra fel lehet használni, vagy ártalmatlanítani kell.

A környezetet (talaj, felszíni víz, növényzet) a szer kiszóródásától védeni kell.

Az időjárásnak kitett faanyagokat száradás után Remmers lazúrokkal vagy fedőfestékekkel kell felületkezeltetni (az MSZ-EN 927-2 követelményeinek megfelelően). A felületkezelést folyamatosan karban kell tartani.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetésétől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmilyen kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.