



Holzschutz-Creme farblo

Krémállagú favédő alapozó tűlefelű faanyagokra

Szín	Elérhetőség				
	Mennyiség raklaponként	672	200	96	22
	Kiszerelés	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	1 x 5 l	20 l
	Göngyöleg típusa	kanna	kanna	kanna	kanna
	Göngyölegkód	01	03	05	20
	Terméksz.				
színtelen	2714	■	■	■	■

Anyagszükséglet

Kb. 100 ml/m² egy rétegben

Gyalult vagy nagyon tömör faanyagok esetében a 2. réteg felhordása is indokolt.



Alkalmazási területek



- Kültéri faanyagokra
- Talajjal nem érintkező faanyagokra
- Nem mérettartó fa szerkezeti elemeken (csak alapozásként): pl. kerítéseken, látszó gerendákon, kocsibeállókön, fa zsaluzaton
- Korlátozottan mérettartó fa szerkezeti elemeken (csak alapozásként): pl. zsalugátékeken, profiléceken, kerti házakon
- Mérettartó faserkezetekre (pl. ablakok és ajtók) csak alapozóként
- Lazúrozott és fedőfestett felületek alá védőszerként

Tulajdonságok



- Védelmet nyújt a fának a nedvességgel szemben.
- Impregnáló hatás: tömíti a fa pórusait a nedvességgel szemben
- A bevonatnak védelmet nyújt a kéküléssel, penészedéssel és algásodással szemben.
- Hosszan tartó bevonat: a fa zsugorodási/duzzadási viselkedése a minimálisra csökken.
- A lazúrokkal összefüggésben: egyenletesebb alapozókép
- Csökken a fa sötét elszíneződésének mértéke.
- Csak egy réteg szükséges
- Krémes állag: keverést nem igényel és nem csöpög.
- Mélyen beszívódik
- Magától terül

Termékjellemzők

Sűrűség (20 °C)	kb. 0,88 g/cm ³
Lobbanáspont (°C)	kb. 61 °C
Szag	oldószeres, száradás után szagtalan
Fényességi fok	selyemmatt

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- **Renovier-Grund (1504)**
- **Dauerschutz-Lasur UV (2234)**
- **UV Öl Lasur 3in1 [eco] (7670)**
- **Allgrund (5420)**
- **Időjárásálló fafesték 3in1 [eco] (7650)**
- **Deckfarbe (3600)**
- **Multi-Lack 3in1 (7744)**
- **Venti-Lack 3in1 (2705)**
- **Hirnholzschutz (1900)**
- **Pflege-Öl (2652)**

Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**




Mérettartó faszerkezetek nedvességtartalma: 11–15%
A korlátozottan mérettartó és nem mérettartó faszerkezetek nedvességtartalma: max. 18%.
Az alapfelület legyen tiszta, pormentes és száraz.

■ Előkészítés

A szennyeződések, a zsír és a régi, laza festékréteget maradéktalanul el kell távolítani.
Azokat az alkatrészeket és anyagokat, amelyek nem kerülhetnek érintkezésbe a termékkel, megfelelően le kell takarni.
Be kell tartani a BFS 18. sz. „Kültéri fa és faszerkezetek felületkezelése” tájékoztatót.

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 25 °C.

Ecsetelés és hengerlés.
A felhordást szálirányba kell elvégezni.
Kb. 30 perc után ellenőrizni kell, hogy a felületen maradt-e felesleges anyag, amelyet szükség esetén el kell simítani.
Száradása után felvihető a második réteg, ha szükséges.
A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalók



Mintafelület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.
Az előírtaktól eltérő felületkezelő anyaggal történő átfestéskor ellenőrizni kell a tapadóképességet.
Egyéb fafajok esetén mintafelület készítése ajánlott.
A szintelen termék csak közvetlen időjárási hatásoknak ki nem tett kültéri felületeken (pl. tetőfedélnél stb.) vagy alapozáshoz használható.
A tölgy, vörös cédrus, afzélia, vörösfenyő, akác stb. faanyagokból csapadék hatására a vízdolgozó járulékos anyagok kimosódhatnak és elszínezhetik a közelben lévő világos kövezetet és vakolatot.
A faelemek alját ferdén úgy kell kialakítani, hogy vízorrot képezzen.
A bütü- és vágott felületeket ezután bütüvédőszerrel kell a nedvességgel szemben megóvni.

■ Száradás

Kb. 12 óra múlva, a megadott érték 20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett értendő.
Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcseré és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.
Fafajtól függően – pl. vörösfenyőnél – észrevehetően száradáslassulás jelentkezhet.

■ Hígítás

Felhasználásra kész

Tudnivalók

Gyalult vörösfenyő- és a magas gyantatartalmú tűlevelű faanyagoknál, különösen ritka évgyűrűszerkezetnél, ághelyeknél és gyantában gazdag kései pásztáknál csökkenhet a felületkezelő anyag tapadása és az időjárással szembeni ellenálló képessége. Ebben az esetben rövidebb karbantartási és felújítási időközökkel kell számolni. Ez elkerülhető, ha a faanyag még a felületkezelés előtt időjárási hatásoknak van kitéve, vagy a felület előkészítése durva csiszolással (pl.: P80) történt. Az így előkészített felületek érdessége megközelíti a fűrészelt felületű faanyagokét, ezért hosszabb karbantartási és felújítási időközökkel lehet számolni.
Be kell tartani a szerkezeti faanyagvédelemre vonatkozó előírásokat.
Nem használható vízszintes, vízelvezetés és élsugár nélküli felületeken, kerülni kell a felgyülemlett nedvességet.


Munkaeszközök és tisztításuk



Nnatúrsörte-ecset, széles ecset, velúrhenger

A munkaeszközöket használat után azonnal meg kell tisztítani hígítóval és ecsettisztítóval.
A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti göngyölegben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 36 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.



A „kezelt áru” biocid terméket (felületi védelmet) tartalmaz, biocid hatóanyaggal 3-jód-2-propinilbutilkarbamátot kezelt termékként biocid hatóanyagot(okat) tartalmazó biocid terméket (bevonóvédőszer) tartalmaz. Feltétlenül vegye figyelembe a feldolgozási utasításokat!

VOC-tartalom (2004/42/EK
Decopaint-irányelv)

EU-határérték erre a termékre (A/e kategória): max. 400 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 400 g/liter illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmaz.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	400g/l
max.:	400g/l

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.