



Hartwachs-Öl

Olio di cera dura a base di oli naturali



Tonalità di colore	Disponibilità
	Confezioni per pallet 672
	Confezioni 3 x 0,75 l
	Tipo di confezione Fustino l.
	Codice confezione 01
	Cod. art.
incolore	0695 ■


Consumo

Ca. 10-50 ml/m² per mano di applicazione

Il consumo dipende fortemente dall'assorbimento del legno e dalla carteggiatura finale del grezzo.



Campi di applicazione



- Legno all'interno
- Pavimenti e scale in legno
- Mobili pregiati in legno massiccio
- Pannelli e listelli
- Pavimenti in sughero
- A causa della continua esposizione all'acqua, per piani di lavoro in cucina utilizzare Arbeitsplatten-Öl [eco].

Caratteristiche



- Repelle polvere e sporco per superfici a bassa manutenzione
- Penetra in profondità ed evidenzia la struttura naturale del legno
- A lunga durata, repelle lo sporco
- Resistente alle sostanze chimiche: DIN 68861, 1C
- Forma un sottile strato protettivo di cere pregiate

Dati tecnici

Leganti	Resina alchidica
Densità	Ca. 0,85 g/cm ³
Tempo di scorrimento s (20° C, DIN 4)	12 - 14
Odore	Mite
Brillantezza	Opaco

I valori indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non possono intendersi come specifiche di prodotto.

Certificazioni

- DIN EN 71-3 Sicurezza dei giocattoli — Parte 3: Migrazione di alcuni elementi

Informazioni aggiuntive

- Pflege von geölten oder mit HWS-112 vorbehandelten Oberflächen und Böden
- Verarbeitung von ölasierten Produkten im Tuchauftrag

Possibili prodotti del sistema

- Wohnraum-Lasur (2400)

Preparazione

- **Requisiti del sottofondo**

Il sottofondo deve essere pulito, asciutto e libero da grassi e da sostanze distaccanti ed essere stato preparato correttamente.

Umidità del legno: 8 - 12 %



La levigatura del legno per superfici pedonabili non deve essere effettuata con grane più fini di 100-120
La levigatura finale delle superfici di mobili o simili non deve essere effettuata con grane più fini di 180

■ Preparazione

Rimuovere completamente sporcizia, grassi e strati di pittura non ben aderenti al supporto verniciato.
Su legni che contengono oli o resine come teak, larice ecc.. togliere eventuali essudazioni con uno straccio imbevuto di diluente V101 prima di procedere alla carteggiatura finale e alla verniciatura.
Per la colorazione, applicare, se necessario, una mano di fondo di Wohnraum-Lasur.

Applicazione



■ Condizioni per l'impiego

Temperatura del prodotto, ambiente circostante e supporto: min. +15 °C e max. +30 °C.
Temperatura del prodotto, dell'ambiente circostante e del supporto: tra min. +15 °C a max. 30 °C.

Miscelare bene il prodotto.
Applicare un sottile strato a pennellata o a rullo.
Dopo ca. 20 - 30 minuti rimuovere il prodotto in eccesso.
Per l'applicazione su mobili possono essere utilizzati panni di cotone o garza.
Per l'applicazione su superfici estese è possibile utilizzare una lucidatrice monospazzola con pad di lucidatura bianco.
Applicare la seconda mano il giorno successivo senza carteggiatura intermedia.
Chiudere bene le confezioni aperte e consumarle possibilmente entro breve tempo.

Note per l'impiego



Verificare l'idoneità alla verniciatura e la compatibilità con il sottofondo, l'adesione e la tonalità di colore, realizzando una superficie campione.
Prima di rivestire legni tecnicamente modificati e materiali a base di legno, è necessario applicare un rivestimento di prova ed eseguire un test di idoneità per l'area di applicazione desiderata.
Assicurare un buon ricambio d'aria durante la lavorazione e l'essiccazione.
Durante la levigatura di superfici trattate con il prodotto indossare sempre un apparecchio respiratorio (filtro antipolvere P2).
Pericolo di autocombustione (Informativa DGUV 209-046). Il prodotto non deve essere utilizzato in postazioni di lavoro in cui vengono lavorati vernici o coloranti NC, i tessuti contaminati (ad es. stracci, indumenti di lavoro, sacchi di raccolta polvere) devono essere raccolti in un contenitore resistente al fuoco e successivamente smaltiti in modo sicuro da possibilità di incendio (sott'acqua).

■ Essiccazione

Fuori polvere: dopo ca. 3 ore
Maneggiabile: dopo ca. 6 ore
Sovraverniciabile: il giorno successivo
Resilienza completa dopo 7 giorni
Valori rilevati a 20 °C e 65% di umidità atmosferica relativa.
L'essiccazione varia in funzione del tipo di legno e dell'assorbimento del sottofondo.
Le eccedenze di prodotto su aree non assorbenti del supporto rallentano l'essiccazione, così come basse temperature e/o elevati livelli di umidità atmosferica.

■ Diluizione

Pronto all'uso

Note

DIN EN 71-3 "Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di alcuni elementi":
Il prodotto non supera i limiti definiti dalla norma EN 71-3 per la migrazione di metalli pesanti in giocattoli per bambini e soddisfa dunque uno di svariati altri requisiti per la sicurezza dei giocattoli per bambini ai sensi della Direttiva "Giocattoli" (2009/48/CE).
I prodotti a base di olio contengono sostanze naturali, che se esposte a raggi UV, assenza di luce (ingiallimento scuro), calore o a causa di modifiche della struttura del legno possono provocare variazione dell'aspetto della superficie. Ciò richiede una cura particolare delle superfici, si prega di consultare la scheda tecnica sulle istruzioni generali per l'applicazione di oli e cere. Se si vogliono evitare alterazioni della superficie nel corso del tempo, si consiglia la colorazione e la verniciatura del supporto con prodotti vernicianti resistenti alla luce.
Pulire regolarmente pavimenti e scale da polvere e sporcizia con una scopa di crine o un mocio.
Se necessario, lavare settimanalmente con uno straccio leggermente umido, aggiungendo il detergente Wischpflege für geölte [eco] Böden all'acqua utilizzata.
Per il trattamento di manutenzione (anche parziale su aree ad utilizzo particolarmente intenso) applicare il prodotto sulla superficie precedentemente pulita evitando riprese.
Rimuovere macchie causate da acqua o aloni causati dalla presenza di mobili con lana d'acciaio (grado di finezza 000) e applicare nuovamente un sottile strato di prodotto.
Attenersi alle "Istruzioni di manutenzione per pavimenti e superfici oliati".

Attrezzatura / Pulizia




Pennello di setole naturali, pennellata, rullo in tessuto velour, pezza di garza/straccio di cotone che non sfilaccia, lucidatrice monospazzola con pad di lucidatura bianco
Immediatamente dopo l'uso lavare l'attrezzatura utilizzata con Verdünnung & Pinselreiniger
Smaltire le rimanenze della pulizia come previsto dalla legislazione vigente.



Immagazzinamento / Conservabilità

Almeno 24 mesi nelle confezioni originali non aperte e immagazzinate in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo.



Sicurezza

Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza durante il trasporto, l'immagazzinamento, l'uso e lo smaltimento e l'ecologia consultare la scheda di sicurezza in vigore.

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire le rimanenze di prodotto consistenti nelle confezioni originali come previsto dalla legislazione vigente. I contenitori vuoti e puliti devono essere smaltiti in apposite discariche per essere successivamente riciclati. Non smaltire il prodotto come rifiuto domestico. Non disperdere nell'ambiente. Raccolta differenziata. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Contenuto di COV ai sensi della Direttiva Decopaint (2004/42/CE)

Valore limite UE per il prodotto (cat. A/f): max. 700 g/l (2010).
Il prodotto contiene < 700 g/l di COV.

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	700g/l

Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevati in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e i loro impieghi e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che,

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato

anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.