



## WPC-Imprägnier-Öl

Olio a base di solvente per terrazze, recinzioni e altri elementi costruttivi di WPC, Resysta e bambù




Tonalità di colore	Disponibilità		
	Confezioni per pallet	672	200
	<b>Confezioni</b>	<b>3 x 0,75 l</b>	<b>2 x 2,5 l</b>
	Tipo di confezione	Fustino l.	Fustino l.
	Codice confezione	01	03
	<b>Cod. art.</b>		
incolore	2087	■	■
marrone	2088	■	■
grigio	2089	■	■

### Consumo

Ca. 50 ml/m<sup>2</sup> per mano di applicazione a seconda dell'assorbimento del sottofondo



### Campi di applicazione



- Interno ed esterno
- Elementi in legno a stabilità dimensionale limitata: ad es. schermi oscuranti, perline, case in giardino
- Per elementi non a stabilità dimensionale: ad es. recinzioni, strutture a graticcio, coperture per posti macchina, rivestimenti in legno
- Terrazze, recinzioni, mobili da giardino e altri elementi in legno
- Materiali compositi legnoplastica (WPC, Resysta)
- WPC (materiali compositi legno-plastica), Resysta e bambù

### Caratteristiche



- Idrorepellente
- Repelle oli, grassi e sporcizia
- Facile applicazione
- Incolore: per rinfrescare il colore sottostante
- Marrone & grigio: per l'intensificazione permanente del colore originale
- Trattamenti successivi senza carteggiare

### Dati tecnici



Leganti	Resina alchidica
Densità	Ca. 0,80 g/cm <sup>3</sup>
Viscosità nel viscosimetro a tazza con foro 4 mm	Ca. 17 s
Odore	Di solvente

I valori indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non possono intendersi come specifiche di prodotto.

**Certificazioni** > **DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"**

**Informazioni aggiuntive** > **Verarbeitung von ölbasieren Produkten im Tuchauftrag**

**Possibili prodotti del sistema**

- > **Holz-Tiefenreiniger (2640)**
- > **Grünbelag-Entferner\* (0676)**
- > **Holz-Entgrauer (2641)**

\*Utilizzare i prodotti biocidi con la dovuta cautela.  
Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni di prodotto!

**Preparazione**

- **Requisiti del sottofondo**  
Prodotto per il trattamento di superfici già consumate dagli agenti atmosferici  
La superficie deve essere pulita e libera da polvere, sporcizia, grassi e cere.

- **Preparazione**  
Se necessario pulire inizialmente il WPC con Remmers Holz-Tiefenreiniger.  
Rimuovere le alghe dalla superficie con Grünbelag-Entferner\*.  
Trattare inizialmente il bambù con Remmers Grünbelag-Entferner.

### Applicazione



- **Condizioni per l'impiego**  
Temperatura del prodotto, ambiente circostante e supporto: min. 5 °C e max. 30 °C

Applicazione a pennello.  
Miscelare bene il prodotto.  
Applicare il prodotto con un pennello per vernici trasparenti, pennellessa o straccio (cotone).  
Dopo al massimo 30 minuti, rimuovere il prodotto in eccesso con uno straccio o un pennello asciutti.  
Dopo 4-6 controllare la superficie e, a seconda del risultato, applicare eventualmente una seconda mano.  
Chiudere bene le confezioni iniziate e consumarle possibilmente entro breve tempo.

### Note per l'impiego



Verificare la compatibilità con il sottofondo, l'adesione e la tonalità di colore realizzando una superficie campione.  
Nel corso di svariati mesi WPCImprägnier-Öl si consuma uniformemente a causa dell'azione degli agenti atmosferici. Il prodotto può essere riapplicato senza necessità di carteggiare la superficie.  
Le superfici esposte agli agenti atmosferici devono essere riverniciate almeno una volta l'anno.  
Pericolo di combustione spontanea (informativa tedesca DGUV 209-046)  
Il prodotto non deve essere utilizzato in postazioni di lavoro utilizzate per vernici o coloranti a base di NC, i tessuti contaminati con il prodotto (ad esempio stracci, indumenti di lavoro) devono essere raccolti in contenitori resistenti al fuoco e



successivamente smaltiti.

■ **Essiccazione**

Verniciabile: dopo ca. 4 - 6 ore

Valori rilevati a 20 °C e 65% di umidità atmosferica relativa.

A basse temperature e livelli di umidità più alti, il tempo di essiccazione può allungarsi sensibilmente.

■ **Diluizione**

Pronto all'uso

**Attrezzatura / Pulizia**




Pennello per vernici trasparenti, pennellessa, panno (di cotone)

Immediatamente dopo la lavorazione, lavare le attrezzature utilizzate ed eventuali macchie di prodotto fresco con diluente V 101.

Smaltire le rimanenze della pulizia come previsto dalla legislazione vigente.

**Immagazzinamento / Conservabilità**



Almeno 5 anni se conservato nelle confezioni originali non aperte e immagazzinate in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo.

**Sicurezza**

Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza durante il trasporto, l'immagazzinamento, l'uso e lo smaltimento e l'ecologia consultare la scheda di sicurezza in vigore.

**Istruzioni per lo smaltimento**

Smaltire le rimanenze di prodotto consistenti nelle confezioni originali come previsto dalla legislazione vigente. Conferire per il riciclaggio le confezioni completamente svuotate. Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non far pervenire nelle canalizzazioni. Non versare negli scarichi.

**Regolamento Sostanze biocide**

\*Utilizzare i prodotti biocidi con la dovuta cautela.

Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni di prodotto!

**Contenuto di COV ai sensi della Direttiva Decopaint (2004/42/CE)**

Valore limite UE per il prodotto (cat. A/f): max. 700 g/l (2010).

Il prodotto contiene < 700 g/l di VOC.

Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevati in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e il loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che,

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato

anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.