



Hirnholzschutz

Protettivo a base d'acqua per legno di testa


Disponibilità		
Confezioni per pallet	672	
Confezioni	6 x 0,75 l	
Tipo di confezione	Fustino l.	
Codice confezione	01	
Cod. art.		
1900	■	

Consumo

Ca. 100 ml/m² in funzione dell'assorbimento del sottofondo



Campi di applicazione



- Legno all'interno e all'esterno
- Elementi in legno a stabilità dimensionale: ad es. finestre e portoncini d'ingresso
- Elementi in legno a stabilità dimensionale limitata: ad es. schermi oscuranti, perline, case in giardino
- Per elementi non a stabilità dimensionale: ad es. recinzioni, strutture a graticcio, coperture per posti macchina, rivestimenti in legno
- Legni di conifera e latifolia
- Impedisce l'assorbimento di umidità da superfici di legno di testa

Caratteristiche



- Filmante
- Idrorepellente
- Ad alta elasticità
- Inibisce la diffusione di vapore
- Efficace riduzione dell'aumento di volume degli elementi di legno trattati
- Verniciabile con le normali vernici in commercio

Dati tecnici

Leganti	Acrilato
Densità (20 °C)	Ca. 1,04 g/cm ³
Viscosità	Ca. 650 mPas
Odore	Mite, inodore dopo l'essiccazione

I valori indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non possono intendersi come specifiche di prodotto.



Possibili prodotti del sistema

- Pflege-Öl (2652)
- Öl-Dauerschutz-Lasur [eco] (7670)
- Öl-Farbe [eco] (7650)
- Gartenholz-Öle [eco] (7690)
- Holzschutz-Creme* (2715)
- HK-Lasur* (2250)
- Dauerschutz-Lasur UV (2234)
- Deckfarbe (3600)
- Venti-Lack 3in1 (2705)

*Utilizzare i prodotti biocidi con la dovuta cautela.
Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni di prodotto!

Preparazione

■ Requisiti del sottofondo

Elementi soggetti a stabilità dimensionale: umidità del legno 11-15 %
Elementi non a stabilità dimensionale o a stabilità dimensionale limitata: umidità del legno max. 18 %
La superficie deve essere pulita e libera da polvere, sporcizia, grassi e cere.

■ Preparazione

Se necessario, impregnare i legni non resistenti con un protettivo biocida* per legno.
In particolare nella verniciatura trasparente mordenzata è necessaria l'impregnazione del colore desiderato.
Dopo l'impregnazione effettuare una leggera carteggiatura intermedia.
Nel caso di prodotti non filmanti (Holzschutz-Creme, Pflege-Öl, Gartenholz-Öl [eco]) il protettivo deve essere applicato al termine dell'intero ciclo di applicazione, dato che altrimenti non possono penetrare nel legno.

Applicazione



■ Condizioni per l'impiego

Temperatura del prodotto, ambiente circostante e supporto: min. 15 °C e max. 25 °C.
Assicurare una buona ventilazione dei locali.
Miscelare bene il prodotto.
Applicazione a pennello.
In casi eccezionali può essere necessario ripetere l'applicazione.
Dopo l'essiccazione, effettuare la verniciatura intermedia e finale con prodotti idonei.
Chiudere bene le confezioni iniziate e consumarle possibilmente entro breve tempo.

Note per l'impiego



Verificare la compatibilità con il sottofondo, l'adesione e la tonalità di colore realizzando una superficie campione.
Attenersi alle norme e linee guida per la verniciatura di elementi in legno all'esterno (schede informative VFF, scheda BFS n. 18, linee guida VdL e IFT).

■ Essiccazione

Sovraverniciabile: dopo ca. 2 ore
(a 20°C e 65 % um. rel.)

A basse temperature e livelli di umidità più alti, il tempo di essiccazione può allungarsi sensibilmente.

■ Diluizione

Pronto all'uso



Attrezzatura / Pulizia

Pennello acrilico, rullo di microfibra



Immediatamente dopo l'uso lavare l'attrezzatura utilizzata con acqua o una miscela di acqua e detergente RK-898.
Smaltire le rimanenze della pulizia come previsto dalla legislazione vigente.

Immagazzinamento / Conservabilità

Almeno 24 mesi nelle confezioni originali non aperte e immagazzinate in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo.



Sicurezza

Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza durante il trasporto, l'immagazzinamento, l'uso e lo smaltimento e l'ecologia consultare la scheda di sicurezza in vigore.

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire le rimanenze di prodotto consistenti nelle confezioni originali come previsto dalla legislazione vigente. Conferire per il riciclaggio le confezioni completamente svuotate. Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non far pervenire nelle canalizzazioni. Non versare negli scarichi.

Regolamento Sostanze biocide

*Utilizzare i prodotti biocidi con la dovuta cautela.
Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni di prodotto!

Contenuto di COV ai sensi della Direttiva Decopaint (2004/42/CE)

Valore limite UE per il prodotto (cat. A/e): max. 130 g/l (2010).
Il prodotto contiene < 130 g/l VOC.

Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevati in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e i loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che,

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato

anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.