



HK-Lasur 3in1

Finitura mordenzata premium al solvente con elevata protezione dall'umidità per legno all'esterno



Tonalità di colore	Disponibilità				
	Confezioni per pallet	672	200	96	22
	Confezioni	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	1 x 5 l	20 l
	Tipo di confezione	Fustino l.	Fustino l.	Fustino l.	Fustino l.
	Codice confezione	01	03	05	20
	Cod. art.				
pino/larice (RC-260)	2250	■	■	■	
teak (RC-545)	2251	■	■	■	■
ebano (RC-790)	2252	■	■	■	
castagno (RC-555)	2253	■	■	■	
verde abete (RC-960)	2254	■	■	■	
mogano (RC-565)	2255	■	■	■	
palissandro (RC-720)	2256	■	■	■	
noce (RC-660)	2260	■	■	■	
incolore	2261	■	■	■	■
pino (RC-270)	2262	■	■	■	
rovere rustico (RC-360)	2263	■	■	■	
rovere chiaro (RC-365)	2264	■	■	■	
hemlock (RC-120)	2266	■	■		
bianco (RC-990)	2268	■	■	■	
verde sale (RC-965)	2292	■	■	■	

*Ordine minimo 2,5 l

Consumo



ca. 100 ml/m² per mano di applicazione; necessarie min. 2 mani di applicazione

Le superfici piallate ed i legni duri sono meno assorbenti e possono eventualmente richiedere 3 mani di verniciatura.

Campi di applicazione



- Legno all'esterno
- Elementi in legno senza contatto con il terreno
- Per elementi in legno non a stabilità dimensionale: ad es. recinzioni, strutture a graticcio, coperture per posti macchina, rivestimenti in legno
- Per elementi in legno a stabilità dimensionale limitata: ad es. perline, arredo giardino
- Elementi in legno a stabilità dimensionale (solo impregnazione): ad es. finestre, portoncini
- Verniciatura di impregnazione, intermedia e finale
- Non idoneo per la verniciatura di superfici a pavimento (terrazze, pedane in legno ecc.)

Caratteristiche



- 3in1: impregnante, fondo e finitura
- Protezione del legno da umidità e raggi UV
- Effetto impregnante: saturazione del legno contro l'umidità
- Film protettivo aperto alla diffusione: l'umidità può defluire.
- Idrofobizzante: le superfici bagnate si asciugano rapidamente
- Insieme a idonee misure di protezione progettuali e costruttive riduce il rischio di marcescenza
- Il maggiore residuo secco rende la verniciatura più sicura contro le vespe



- Vernice protetta da muffa, alghe e azzurramento
- Trattamenti successivi senza carteggiare
- Vernice a basso spessore
- Tonalità di colore brillanti
- Non sfoglia
- Le tonalità di colore sono miscelabili tra di loro

Dati tecnici

Leganti	Resina alchidica
Densità (20 °C)	Ca. 0,87 g/cm ³
Viscosità (20 °C)	Ca. 80 s ISO 2431/3 mm
Pigmenti	Pigmenti fotostabili ad alta trasparenza
Punto di infiammabilità	> 60 °C
Odore	Di solvente, inodore dopo l'essiccazione
Brillantezza	Semilucido

I valori indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non possono intendersi come specifiche di prodotto.

Informazioni aggiuntive

- [Cartella colori](#)
- [Cartella colori Grey Protect](#)

Possibili prodotti del sistema

- [Dauerschutz-Lasur UV \(2234\)](#)

Preparazione

■ Requisiti del sottofondo

Il sottofondo deve essere pulito, asciutto e libero da grassi e da sostanze distaccanti ed essere stato preparato correttamente.

Elementi soggetti a stabilità dimensionale: umidità del legno 11-15 %

Elementi non a stabilità dimensionale o a stabilità dimensionale limitata: umidità del legno max. 18 %

■ Preparazione

Rimuovere eventuali strati di verniciatura (ad esempio pitture o vernici filmanti) presenti sulla superficie, corteccia e sporcizia.

Rimuovere i nodi allentati o fessurati e le sacche di resina aperte e pulirle con mezzi adatti (ad es. diluente V 101).

Prima dell'applicazione, per ottenere un migliore assorbimento del colore, le superfici del legno lisce o piallate devono essere possibilmente carteggiate e spolverate.

Osservare la scheda BFS n° 18 "Rivestimenti su legno e materiali a base di legno all'aperto".

Applicazione



■ Condizioni per l'impiego

Temperatura del prodotto, dell'ambiente circostante e del supporto: tra min. +5 °C a max. 30 °C.

Miscelare bene il prodotto.

A pennello, immersione in vasca, impianto flow-coating, a spruzzo ma solo in impianti chiusi.

Applicare lungo il senso della fibra.

Dopo l'essiccazione applicare la seconda mano.

Per superfici continue utilizzare solo prodotti dello stesso numero di lotto, poiché potrebbero verificarsi lievi differenze estetiche.

Chiudere bene le confezioni aperte e consumarle possibilmente entro breve tempo.

Note per l'impiego



Verificare l'idoneità alla verniciatura e la compatibilità con il sottofondo, l'adesione e la tonalità di colore, realizzando una superficie campione.

Prima di rivestire legni tecnicamente modificati e materiali a base di legno, è necessario applicare un rivestimento di prova ed eseguire un test di idoneità per l'area di applicazione desiderata.

Se le superfici vengono successivamente riverniciate con prodotti a base d'acqua si consiglia di verificare preventivamente la loro aderenza al sottofondo.

Utilizzare le tonalità bianco ed incolore solamente per superfici esterne non direttamente esposte agli agenti atmosferici, ad esempio sottotetti oppure solamente come mano di fondo.

A causa delle diverse proprietà coprenti dei colori bianco e pastello della vernice, l'aspetto visivo può variare a seconda del supporto. È necessario effettuare delle verifiche preventive, per evitare che si presenti uno scolorimento della vernice, causato dalle sostanze contenute nel legno.

A causa della bassa protezione UV di queste tonalità di colore, è necessario prevedere intervalli di manutenzione più brevi.

Per tener conto e chiarire questi aspetti, è necessario preparare una superficie di prova per garantire che la superficie soddisfi le aspettative.

In manufatti costruiti con legni ricchi di tannino come ad esempio rovere, castagno, red cedar, afzelia ecc.. la prolungata esposizione alle precipitazioni può attivare ed estrarre le sostanze interne provocando la formazione di macchie scure su intonaci e marmi soglia. Su questi legni porre particolare attenzione alla completa impermeabilizzazione del legno.



Su altri tipi di legno sono raccomandati test preliminari.
Per evitare il più possibile l'uso di preservanti del legno, la costruzione dovrebbe essere progettata in modo da essere idrorepellente (evitare superfici orizzontali, venature aperte, giunti capillari, sacche d'acqua e umidità, contatto con spruzzi d'acqua, spigoli vivi). Se ciò non può essere garantito o se all'esterno si desidera un livello di protezione ancora più elevato, il legno non trattato può essere impregnato con un primer protettivo per legno* (*Utilizzare con attenzione i biocidi. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso!).
Praticare una fresatura nelle superfici di legno di testa rivolte verso il basso in modo da ottenere uno spigolo rompigo. La tonalità di colore si intensifica e la brillantezza aumenta, aumentando il numero di mani.

■ **Essiccazione**

Circa 12 ore a 20°C e 65% di umidità relativa.
A basse temperature e livelli di umidità più alti, il tempo di essiccazione può allungarsi sensibilmente. Anche se i pezzi sono maneggiabili, i solventi meno volatili contenuti nel prodotto possono causare una sensazione di vernice fresca al tatto per diversi giorni dopo l'applicazione!
Questa caratteristica normale del prodotto non costituisce difetto!
La verniciatura e l'applicazione devono avvenire con il maggior ricambio d'aria possibile; in questo modo viene accelerata l'evaporazione dei solventi.

■ **Diluizione**

Pronto all'uso

Note
Su legno piallato e conifere particolarmente resinose e soprattutto su anelli di crescita in orizzontale, nodi e durame ricco di resina, può verificarsi una diminuzione dell'adesione e della resistenza agli agenti atmosferici della vernice. In questi casi, è possibile che debbano essere ridotti gli intervalli di manutenzione e restauro. L'unico rimedio è costituito dalla preventiva esposizione del legno agli agenti atmosferici oppure una carteggiatura molto grossolana (grana 80). Gli intervalli di manutenzione sono nettamente più lunghi per il segato grezzo.
Osservare le normative in materia di protezione strutturale del legno.
Non applicare su superfici orizzontali senza inclinazione di deflusso e senza spigoli arrotondati con il raggio minimo previsto, evitare accumuli di umidità.

Attrezzatura / Pulizia


Pennello (setole naturali)



Immediatamente dopo l'uso lavare l'attrezzatura utilizzata con Verdünnung & Pinselreiniger
Smaltire le rimanenze della pulizia come previsto dalla legislazione vigente.

Immagazzinamento / Conservabilità

Min. 36 mesi se conservato nelle confezioni originali non aperte e immagazzinate in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo.



Sicurezza

Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza durante il trasporto, l'immagazzinamento, l'uso e lo smaltimento e l'ecologia consultare la scheda di sicurezza in vigore.

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire le rimanenze di prodotto consistenti nelle confezioni originali come previsto dalla legislazione vigente. I contenitori vuoti e puliti devono essere smaltiti in apposite discariche per essere successivamente riciclati. Non smaltire il prodotto come rifiuto domestico. Non disperdere nell'ambiente. Raccolta differenziata. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Regolamento sostanze biocide

Come "prodotto trattato" contiene un biocida (conservante del film di verniciatura) con i principio attivo biocida 3-iodo-2-propinil butilcarbammato per la protezione del film da organismi microbici (alghe, muffe, etc.). Attenersi scrupolosamente alle istruzioni per l'applicazione!

Contenuto di COV ai sensi della Direttiva Decopaint (2004/42/CE)

Valore limite UE per il prodotto (cat. A/e): max. 400 g/l (2010).
Il prodotto contiene < 400 g/l di COV.





Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevati in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e il loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che,

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato

anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.