



Износостойкий однокомпонентный полиуретановый лак на водной основе для паркета, лестниц и других нагружаемых поверхностей




Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете	672	200
	Единица упаковки	3 x 0,75 л	2 x 2,5 л
	Тип упаковки	ведро жест.	ведро жест.
	Код упаковки	01	03
	Арт. №		
farblos / бесцветный, шелковисто-глянцевый	2390	■	
farblos / бесцветный, шелковисто-матовый	2391	■	■

Расход 100 - 120 мл/м² на один слой



Область применения



- Древесина внутри помещений
- Мебель и межкомнатные двери
- Половая доска, паркет и лестницы
- ОСП-плиты и пробковые полы
- Стеновая и потолочная обшивка

Свойства



- Водный продукт
- Хорошие технологические свойства при нанесении
- Хорошая растекаемость
- Стойкость к истиранию и царапинам
- Химстойкость: 1C по DIN 68861, ч. 1
- Хорошая стойкость к традиционным кремам для рук

Технические параметры продукта

Связующее вещество	акрилатная дисперсия / полиуретановая дисперсия
Плотность	~ 1,03 г/см ³
Запах	слабый
Степень блеска	шелковисто-глянцевая, шелковисто-матовая

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не несут характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- [Wohnraum-Lasur \(2400\)](#)

Подготовка к выполнению работ

- Требования к обрабатываемой поверхности
Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.
Влажность древесины: 8 - 12 %
Отшлифовать обрабатываемую поверхность абразивным материалом с зерном P 150 - 180.
- Подготовка поверхности
Полностью удалить загрязнения, жир и старые непрочные покрытия.



Существующие неповрежденные покрытия тщательно отшлифовать.
Жирную и смолистую древесину очистить растворителем Verdünnung & Pinselreiniger.

Порядок применения



■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +15 °С, макс. +30 °С.

Тщательно перемешать материал.
Наносить кистью или валиком.
Выполнить легкую промежуточную шлифовку абразивной губкой или наждачной бумагой Р 240 - 320.
Избегать шлифовки насквозь.
После высыхания нанести 2-й слой.
Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

Перед нанесением покрытия на технически модифицированную древесину и древесные материалы рекомендуется выполнить пробное нанесение, а также предварительное испытание на пригодность для предусмотренной сферы применения.

На поверхности с повышенной нагрузкой наносить продукт минимум в 3 слоя.

Не наливать продукт из емкости непосредственно на обрабатываемую поверхность, так как это может привести к образованию пятен.

Наносить не более 2 слоев в день.

■ Высыхание

От пыли: ~ 1 час

На отлип: ~ 2 часа

Последующая обработка: ~ 4 часа

Полная устойчивость к нагрузке через 7 дней

Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °С и относительной влажности воздуха 65 %.

Во время нанесения и высыхания обеспечить хорошую вентиляцию.

Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

■ Разбавление

Продукт готов к применению.

Для нанесения валиком можно добавить 5 % воды для улучшения растекания.

Общие указания

DIN EN 71-3 "Миграция определенных элементов":

Данный продукт соответствует ограничениям по миграции тяжелых металлов в детские игрушки согласно DIN EN 71-3 и отвечает одному из ряда дополнительных требований по безопасности детских игрушек согласно Директиве ЕС „О безопасности игрушек“ (2009/48/ЕС).

Полы и лестницы регулярно очищать от пыли и легких загрязнений с помощью волосяной щетки или швабры.

По мере необходимости еженедельно делать влажную уборку с использованием средства по уходу за лакированными полами.


Рабочий инструмент / очистка



Кисть с искусственной щетиной, валик из микрофибры, валик мохеровый, валик поролоновый

Рабочее оборудование и инструмент очищать водой и моющим средством сразу после использования.
Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.



Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decopaint (2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат.А/і): макс. 140 г/л (2010).
Содержание ЛОС в данном продукте < 140 г/л.

VOC	
Kat.	A/і
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описание нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.