



## Renovier-Grund

Imprimación especial para aclarar madera desgastada y agrisada




Color	Disponibilidad		
	Cant. por palet	672	200
	<b>UNIDADES DE ENVASADO</b>	<b>3 x 0,75 l</b>	<b>2 x 2,5 l</b>
	Tipo de envase	Lata metálica	Lata metálica
	Clave de envase	01	03
	<b>Artículo número</b>		
píceas	1504	■	■

### Consumo / cantidad a aplicar

Aprox. 100 ml/m<sup>2</sup> dependiendo de la capacidad de absorción de la madera.



### Campos de aplicación



- Elementos de madera en interiores y exteriores
- Para elementos de construcción de madera estables, como p.ej. ventanas, puertas etc.
- Elementos de madera semi-estables: p.ej. mallorquinas, machihembrados, casas de jardín
- Elementos de madera de medidas no estables: p.ej. verjas, entramados, cubiertas para garajes, encofrados de madera.
- Renovación y nivelación de los superficies con manchas y una tendencia al color gris
- No es apto para recubrimiento de pisos (terrazas, techos de madera etc)

### Propiedades



- Impermeable y regulador de humedad
- Desecación rápida
- Opacidad elevada con sólo una aplicación
- Muy buena adherencia al soporte

### Datos característicos del producto

Vehículo	Dispersión de acrilato
Densidad (20 °C)	1,07 g/cm <sup>3</sup>
Olor	Suave

Los valores indicados constituyen propiedades típicas del producto y no deben interpretarse como especificaciones del producto vinculantes.

### Posibles productos del sistema

- Holzschutz-Grund\* (2066)
- Öl-Dauerschutz-Lasur <sup>[eco]</sup> (7670)
- Dauerschutz-Lasur UV (2234)

\*Utilizar los productos biocidas con precaución.  
¡Leer siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes del empleo!

### Preparación del trabajo

- Requisitos que debe cumplir el soporte  
Elementos de madera estables: humedad de la madera 11 - 15 %  
Elementos de madera semi-estables y no estables: humedad de la madera máx. 18 %
- Preparativos  
Eliminar totalmente la suciedad, la grasa y las pinturas viejas sueltas.  
Limpiar concienzudamente los superficies de madera gris y desgastadas con un cepillo de latón, para garantizar una adherencia optimal.



Retirar las partes rotas así como restos de resina y limpiar con una solución adecuada (p.e. disolvente V 101, disolvente y limpiador de brocha).  
Pretratar con Holzschutz-Grund\* la madera en exteriores que debe ser protegida de la putrefacción y la mancha azul. (\*Utilizar los productos biocidas con precaución. Leer siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes del empleo!)  
Redondear los bordes cortantes.  
Observar la Ficha técnica BFS n.º. 18 "Recubrimientos sobre madera y transformados de madera en exteriores".

#### Elaboración



#### ■ Condiciones de aplicación

Temperatura del material, del entorno y del sustrato: mín. +5 °C a máx. +25 °C.

Agitar bien el producto.

Aplicar a brocha.

Aplicar el producto en el sentido de la fibra.

Luego del secado se lleva a cabo el recubrimiento intermedio y final con el lasur de protección contra rayos ultravioletas o con el lasur a base de aceite [eco]

Cerrar bien los envases abiertos y consumir el producto lo antes posible.

#### Indicaciones para la aplicación



Aplicar una capa de prueba para comprobar la compatibilidad con el soporte y el efecto de color.

Antes de recubrir maderas técnicamente modificadas y materiales a base de madera, se debe realizar un recubrimiento de prueba y una prueba de idoneidad para el área de aplicación deseada.

Al renovar ventanas y puertas exteriores, le recomendamos un lijado intermedio con el papel de lija (P180) o una esponja abrasiva fina antes de aplicar un recubrimiento adicional.

#### ■ Secado

Repintable después de aprox. 4 horas.

Valores obtenidos en la aplicación práctica a 20 °C y un 65 % de humedad relativa.

A temperaturas bajas con poco intercambio de aire y elevadas humedades ambientales se puede retrasar el secado.

#### ■ Dilución

Listo para el procesamiento

#### Indicaciones

Respetar la normativa sobre conservación de la madera estructural. No utilizar en superficies horizontales sin pendiente de drenaje y sin radio en los bordes, evitar la humedad acumulada.

#### Utensilios de trabajo / limpieza




Pincel de cerdas acrílicas, plana de superficies

Limpiar los utensilios de trabajo inmediatamente después de su empleo con agua y detergente.

Eliminar los restos de la limpieza de forma reglamentaria.

#### Estabilidad de almacenamiento / caducidad



En los envases originales cerrados y sin abrir en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas al menos 24 meses.

Consumir contenedores abiertos rápidamente.

#### Seguridad / normativas

Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte, almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja de datos de seguridad actualizada

#### Eliminación

Eliminar las grandes cantidades de restos del producto de acuerdo con las normativas aplicables en el envase original. Reciclar los envases después de haberlos vaciado completamente. Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. No introducir en el alcantarillado. No vaciar al desagüe.

#### COV según la Directiva de Decopaint (2004/42/EC)

Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/e): máx. 130 g/l (2010).

Este producto contiene < 130 g/l de COV.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.